



中國石油化學工業開發股份有限公司

CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORPORATION

82546 高雄市橋頭區成功南路青埔 2 號

電話(Tel.): +886-7-6117136

傳真(Fax.): +886-7-6117120

No.2, Qingpu, Chenggong S. Rd., Qiaotou Dist., Kaohsiung City 825, Taiwan (R.O.C.)

中石化 PA6 複合材料物性表

產品型號 : P6NN02NS

產品規格 : 易注塑 Nylon 6

特性 Properties	測試方法 Test Method	單位 Unit	P6NN02NS
物理性質 Physical Properties			
比重 Specific Gravity	ASTM D-792	---	1.13
熔融指數 Melt Flow Index (250 °C/ 2.16 kg)	ASTM D-1238	g/10min	80
洛氏硬度 Rockwell-Hardness	ASTM D-785	R Scale	110
模收縮率 Mold Shrinkage (平行)	ASTM D-955	%	0.1
模收縮率 Mold Shrinkage (垂直)	ASTM D-955	%	0.9
機械性質 Mechanical Properties			
降伏點拉伸強度 Tensile Stress at yield	ASTM D-638	kg/cm ²	750
斷裂點拉伸強度 Tensile Stress at break	ASTM D-638	kg/cm ²	500
斷裂伸長率 Tensile Elongation at break	ASTM D-638	%	30
彎曲彈性率 Flexural Modulus	ASTM D-790	kg/cm ²	27000
彎曲強度 Flexural Strength	ASTM D-790	kg/cm ²	1200
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (23°C)	ASTM D-256	J/M	50
缺口衝擊強度 Izod Notched Impact Strength (-30°C)	ASTM D-256	J/M	30
熱性質 Thermal Properties			
熱變形溫度 Heat Deflection Temp. (1.82 MPa)	ASTM D-648	°C	65
熱變形溫度 Heat Deflection Temp. (0.45 MPa)	ASTM D-648	°C	190
軟化溫度 Vicat Softening Temp. (10 N)	ASTM D-1525	°C	212
可燃性 Flammability			
燃燒率 Flame Rating (3mm)	UL94	---	HB
電氣性質 Electrical Properties			
表面阻抗係數 Surface resistivity	ASTM D-257	Ω	E+13

此份技術資料表所顯示的數據僅對測試之樣品負責。由於不同的成型設備與成型條件將導致不同的結果，以上數據不能代表使用者利用此材料所製作出的成品之實際性質，僅供參考。

成型參考條件:

1. 除濕乾燥條件

(1) 乾燥溫度 : 80 °C

(2) 乾燥時間 : 4 小時

2. 射出機套筒設定溫度(射出機:125 噸)

料管位置	噴嘴段	前部	中央	後部	模溫
最高溫度	235°C	240°C	235°C	230°C	90°C
最低溫度	230°C	235°C	230°C	225°C	85°C

3. 射出參數

(1) 射出壓力: 40% (最大射壓2057 kgf/cm²)

(2) 射出速度: 40% (最大射速112 mm/sec)

4. 注意事項

(1) 生產及操作過程請避免樹脂接觸到灰塵及雜物

(2) 射出週期中請勿將熱融膠(Hot Melt)長時間停留在加熱管中，以避免材料劣化

(3) 射出參數須依實際射出產品狀況進行調整